

MANAMALAT

تولید و اجرای تخصصی کفیوش بتنی و رزینی
افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی



VKF.E

میکروسمنت دیوار

پوشش نمای خارجی و داخلی پلیمری بر پایه فیلر های معدنی



پوشش دکوراتیو نما خارجی و داخلی ساختمان بصورت پودری که با تکنیک هایی اجرایی و خواص کارپذیری که دارد جلوه ای مدرن و خاص به نما می بخشد.

بر پایه فیلر های مخصوص، رنگدانه های معدنی، مواد افزودنی با خواص چسبندگی و کارپذیری بالا و پوشش دهی مناسب

- قابل اجرا در ضخامت کم (بین ۱ تا ۳ میلیمتر)
- مقاومت و سختی بالا
- زیبایی ظاهری با توجه به فیلر های خاص و نحوه اجرا
- کارپذیری بالا با ماله و ابزار های مخصوص
- مقاومت در برابر عوامل بیرونی
- عدم تغییر رنگ در برابر نور خورشید
- تقویت شده با پلیمرهای وینیلی

- دیوارهای دکوراتیو
- حیات خلوت و بالکن
- نمای بیرونی آپارتمان ها و ویلاها
- مناطق تفریحی و تجاری
- نمای داخلی و خارجی رستوران ها، هتل ها و کافه ها

معرفی محصول

ترکیبات

مزایا

کاربرد

MANAMALAT

تولید و اجرای تخصصی کفیوش بتنی و رزینی
افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی



میکروسمنت نما VKF.E

مشخصات فنی

- ظاهر: پودر رنگی
- چگالی مخلوط: 1.8 +/- 0.1 گرم
- میزان مصرف: 3 تا 6 کیلوگرم بر متر مربع
- نسبت آب به پودر: 3 پیمانه پودر به 1 پیمانه آب
- نقطه اشتعال: ندارد
- مقاومت گرمایشی و سرمایشی: بین 20- تا 60+ درجه سانتیگراد
- زمان خشک شدن اولیه: 12 ساعت در دمای 25 درجه سانتیگراد
- دما محیط کار: دمای بین 5+ تا 30+ درجه سانتیگراد
- ضخامت مناسب اجرایی: بین 2 تا 3 میلیمتر

نکات اجرایی

- سطح بصورت یکنواخت با ماله مخصوص پوشش داده شود.
- سطوحی که جذب آب بالایی دارند می بایست قبل از اجرای رنگ حتما مرطوب شوند و دیگر جذب آب نداشته باشند.
- در صورت امکان 24 ساعت بعد از اجرا، سطح مرطوب نگه داشته شود.
- در زمان بارندگی محصول کارایی ندارد.

نحوه آماده سازی

و اجرا

- آماده سازی سطح:
- در این مرحله، باید اطمینان حاصل کنید که سطح بدون گرد و غبار، چربی، رنگ و رطوبت باشد. همچنین باید سطح را صاف و هموار کرده و ترک ها و درزها را با ترمیم کننده مخصوص پر کنید.
- اجرای میکروسمنت:
- در این مرحله، باید میکروسمنت را با استفاده از ماله مخصوص به صورت ملات روی سطح اجرا شود. بسته به نوع میکروسمنت، ممکن است نیاز به اجرای چند لایه باشد. همچنین باید بین لایه، فاصله زمانی 2 تا 3 ساعت باشد.

بسته بندی و

شرایط نگهداری

25 کیلوگرم در پاکت کاغذی کرافت 4 لایه محافظ دار
در ظروف دربسته و در محیطی دور از نور خورشید