

MANAMALAT

تولید و اجرای تخصصی کفیوش بتنی و رزینی
افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی



Wall.SP

نمای سیمانی پلیمری پاششی

پوشش نمای خارجی و داخلی پلیمری قابل اجرا بصورت پاششی



پوشش نمای سیمانی پلیمری خارجی و داخلی ساختمان که بصورت پاششی با دستگاه های مخصوص بر روی سطح عمودی اجرا می شود.

بر پایه سیمان و تقویت شده با پلیمر، رنگدانه های معدنی، مواد افزودنی با خواص چسبندگی، کار پذیری بالا و پوشش دهی مناسب

- قابل اجرا در ضخامت کم (بین ۱ تا ۳ میلیمتر)
- مقاومت و سختی بالا
- ضد آب
- مقاومت در برابر عوامل جوی
- عدم تغییر رنگ در برابر نور خورشید
- تقویت شده با پلیمرهای وینیلی و الیاف پلی پروپیلن

- دیوارهای دکوراتیو
- حیات خلوت و بالکن
- نمای بیرونی آپارتمان ها و ویلاها
- مناطق تفریحی و تجاری
- نمای داخلی و خارجی رستوران ها، هتل ها و کافه ها

معرفی محصول

ترکیبات

مزایا

کاربرد



نمای سیمانی پاششی Wall.SP

مشخصات فنی

- ظاهر: پودر رنگی
- چگالی مخلوط: ۱.۷ +/- ۰.۱ گرم
- میزان مصرف: ۱ تا ۵ کیلوگرم بر متر مربع
- نسبت آب به پودر: ۳ پیمانه پودر به ۱ پیمانه آب
- مقاومت گرمایشی و سرمایشی: بین ۲۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد
- زمان خشک شدن اولیه: ۱۲ ساعت در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد
- دما محیط کار: دمای بین ۵+ تا ۳۰+ درجه سانتیگراد
- ضخامت مناسب اجرایی: بین ۱ تا ۳ میلیمتر

نکات اجرایی

- سطح بصورت یکنواخت با ابزار پاششی پوشش داده شود.
- سطوحی که جذب آب بالایی دارند می بایست قبل از اجرای رنگ حتما مرطوب شوند و دیگر جذب آب نداشته باشند.
- در صورت امکان ۲۴ ساعت بعد از اجرا، سطح مرطوب نگه داشته شود.
- در زمان بارندگی محصول کارایی ندارد.

نحوه آماده سازی

و اجرا

- **آماده سازی سطح:**
در این مرحله، باید اطمینان حاصل کنید که سطح بدون گرد و غبار، چربی، رنگ و رطوبت باشد. همچنین باید سطح را صاف و هموار کرده و ترک ها و درزها را با ترمیم کننده مخصوص پر کنید.

آماده سازی ملات:

جهت آماده سازی ملات، ابتدا به میزان ۱ به ۳ (آب به پودر) در ظرفی ریخته و با همزن مکانیکی به مدت ۵ دقیقه ترکیب نمایید تا خمیری یکدست بدست آید، چند دقیقه ملات را رها نموده تا قوام آید و دوباره با همزن مکانیکی خمیر را ترکیب نمایید.

اجرای Wall.SP:

بعد از آماده سازی سطح مورد نظر و ملات Wall.SP، ملات آماده شده را درون محفظه دستگاه پاشش ریخته و توسط یک اپراتور ماهر، پودر نمای سیمانی را روی تمام سطح، بصورت یکنواخت اسپری می شود.

بسته بندی و

شرایط نگهداری

۲۵ کیلوگرم در پاکت کاغذی کرافت ۴ لایه محافظ دار
در ظروف دربسته و در محیطی دور از نور خورشید