

# MANAMALAT

تولید و اجرای تخصصی کفپوش بتنی و رزینی  
افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی



# KP100

## کفپوش پلی اوره سرد

کفپوش الاستومری بر پایه پلی اوره سرد



نوعی کفپوش الاستومری با روانی مناسب و خودتراز شونده که می توان آنرا با غلظت به عنوان یک کفپوش براق، قابل انعطاف، ضد آب با مقاومت شیمیایی بالا اجرا نمود.

محصول دو جزئی بر پایه رزین پلی اوره سرد و فیلرهای هیدرولیک ساز

- الانگیشن بالا تا حدود ۸۰ درصد
- مواد تشکیل دهنده درصد بالا تا حدود ۹۸ درصد
- واکنش سریع و صرفه جویی در زمان
- قابل اجرا بر روی لایه لایه
- نفوذ پذیری کم
- براقیت بسیار بالا
- تراز شدن عالی نسبت به ویسکوزیته بالا
- 

- کفپوش برای پارکینگ ها
- کفپوش انبارها
- کفپوش آزمایشگاه ها و بیمارستان ها
- آببندی استخر ها و مخازن

### معرفی محصول

### ترکیبات

### مزایا

### کاربرد

# MANAMALAT

تولید و اجرای تخصصی کفیوش بتنی و رزینی  
افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی



## کفیوش اپوکسی POX.F۲۵

### مشخصات فنی

- ظاهر اجزا : مایع
- رنگ : طبق رال رنگ
- ضخامت مناسب : ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میکرون در هر مرحله
- زمان اجرای لایه بعدی : ۵ تا ۱۵ دقیقه
- چگالی ترکیب :  $1280 \pm 0.5\%$  Kg/cm<sup>3</sup>
- مقاومت چسبندگی به بستر : ۳ MPa ( بعد از ۳ روز )
- پات لایف : حدود ۳۰ دقیقه ( با توجه به دمای محیط )
- مقدار ترکیب اجزا A : ۴ کیلوگرم، B : ۱ کیلوگرم،
- دمای مناسب زمان مخلوط کردن : بین ۲۳+ تا ۳۰+ سانتیگراد
- سخت شدن اولیه : ۲ ساعت
- سخت شدن نهایی : ۱۴ روز

### نکات اجرایی

- عدم اجرا بر روی بستر مرطوب
- عدم اجرا روی قیر و آسفالت
- عدم رقیق کردن با هرگونه حلال

### آماده سازی بستر

- سطح تماس می بایست تمیز و عاری از هرگونه چربی، گرد و خاک و نواحی سست باشد.
- بستر باید خشک بوده تا مانعی برای چسبندگی به بستر وجود نداشته باشد.
- قبل از اجرا میبایست سطح را پرایمر نمود.
- سطح و سطح تماس با صفحه پایه باید تمیز و سالم باشد. برای بهترین نتیجه، بستر باید خشک باشد.
- بعد از ترکیب اجزا با یکدیگر، سریعاً نسبت به اجرای آن اقدام نمایید.

### مقاومت بستر

بستر زیرین می بایست دارای حداقل مقاومت فشاری باشد. ( ۲۵ نیوتن بر میلی متر مربع و استحکام کششی ۱/۵ نیوتن بر میلی متر مربع )

### بسته بندی و

### شرایط نگهداری

- جز A : سطل پلاستیکی ۲۰ کیلوگرمی
- جز B : گالن پلاستیکی ۵ کیلوگرمی
- یک سال در بسته بندی اولیه
- ظرف در بسته، دور از یخزدگی و تابش مستقیم نور خورشید