

MANAMALAT

تولید و اجرای تخصصی کفیوش بتنی و رزینی
افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی



WP60

عایق رطوبتی منعطف تک جزئی

عایق رطوبتی پایه سیمانی، تک جزئی، انعطاف پذیر، اصلاح شده با پلیمر



محصول پایه سیمانی، ضد آب، انعطاف پذیر، تک جزئی و اصلاح شده با پلیمر، که برای ضد آب کردن سطوح مختلف مناسب می باشد. این محصول می تواند جایگزین خوبی برای قیرگونی باشد.

محصولی بر پایه سیمان مقاومت بالا، فیلرهای ویژه، رنگدانه های معدنی، مواد افزودنی با خواص چسبندگی بسیار بالا.

- تراوا در برابر بخار آب
- قدرت چسبندگی بالا، انعطاف پذیری پایدار
- مناسب برای ضد آب کردن سطوحی که در معرض فشار مثبت آب قرار دارند.
- دارای قابلیت ترمیم و محافظت از سطوحی که در معرض گرما و سرما هستند.
- با کارایی بسیار بالا

- عایق کردن سرویس بهداشتی (حمام، توالت)
- عایق کردن استخرهای آب و حوضچه ها
- عایق کردن پشت بام، بالکن و ...
- عایق کردن پشت دیوارهای ساختمان که در معرض باران هستند.

معرفی محصول

ترکیبات

مزایا

کاربرد

MANAMALAT

تولید و اجرای تخصصی کفیوش بتنی و رزینی
افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی



عایق رطوبتی منعطف WP۶۰

- ظاهر : پودر سفید / طوسی / (به درخواست مشتری)
- چگالی : $0.7 \pm 0.05 \text{ kg/cm}^3$
- بازدهی تقریبی : ۱ کیلوگرم در هر مترمربع
- دمای محیط زمان کار : بین $+5$ تا $+35$ درجه سانتیگراد
- ضخامت مناسب اجرایی : بین ۱ تا ۳ میلیمتر
- ابزار اجرا : قلم مو، پیستوله، ماله

- در دمای کمتر از $+5$ یا بالاتر از $+30$ درجه سانتیگراد استفاده نشود.
- ترجیحاً بر روی بستر، یعنی طرفی که فشار آب را دریافت می کند، اعمال شود.
- در صورت اعمال در سمت منفی ، اگر فشار آب بیشتر از چسبندگی مواد باشد، خطر از بین رفتن عایق بودن وجود دارد.
- عدم استفاده در جاهایی که خطر یخبندان، باران، باد شدید یا آفتاب مستقیم وجود دارد.
- برای اطمینان از ضد آب بودن، حداقل ضخامت باید ۲ میلی متر باشد.
- در نقاط بحرانی که امکان ترک وجود دارد، توصیه می شود که از دو لایه مش فایبر گلاس نواری استفاده شود. مش های فایبرگلاس باید با هم همپوشانی داشته باشند.

- به میزان یک پیمانۀ آب و دو پیمانۀ پودر، در ظرفی ریخته و توسط همزن مکانیکی و یا دست ترکیب نمایید تا خمیری یکدست بدست آید.
- ۵ دقیقه منتظر بمانید تا محصول قوام آید و دوباره خمیر بدست آمده را ترکیب نمایید.
- زمانی که بستر خشک است توسط قلمو، برس و یا ماله یک لایه بر روی بستر اجرا نمایید.
- برای نتیجه بهتر ، پیشنهاد می گردد دولایه اجرا گردد.

۱۰ کیلوگرم در پاکت کاغذی کرافت ۴ لایه محافظ دار
در ظروف دربسته و در محیطی دور از نور خورشید

مشخصات فنی

نکات اجرایی

نحوه آماده سازی

بسته بندی و

شرایط نگهداری